

## Parquets cirés

### Comment maintenir un parquet Di Legno au top de sa forme ?

#### Entretien régulier des parquets Di Legno cirés

- **Matériel nécessaire**  
Serpillère, loque ou chiffon, savon Di Legno.
- **Savon Di Legno**  
Ce produit à base d'eau est un produit d'entretien et de nettoyage doux en un à pH neutre (non acide). Il rend votre sol plus résistant à l'humidité et aux taches.
- **Mode d'emploi**  
Après l'application de la dernière couche de cire ou d'huile d'entretien Di Legno lors de la pose ou de l'entretien en profondeur, attendez au moins 14 jours avant d'utiliser le savon Di Legno. Ajoutez environ 200 à 300 ml de savon à 10 litres d'eau et nettoyez ensuite le sol à l'aide d'une serpillère, d'un mop ou d'un chiffon. N'utilisez jamais trop d'eau et absorbez directement l'excès d'eau.
- **Temps de séchage**  
Environ 30 à 45 minutes.
- **Conseil pour sols cirés**  
Il convient, surtout pour les sols cirés, de réduire l'usage de l'eau au minimum, car la couche protectrice s'en irait graduellement et le sol finirait par devenir mat. Pour obtenir à nouveau un bel éclat, vous pouvez éventuellement après son séchage recirer légèrement votre sol Di Legno. Comme soin supplémentaire, vous pouvez appliquer une nouvelle fois la cire utilisée à l'origine à l'aide d'un bloc de cire ou d'une cireuse à feutre blanc.
- **Conseil concernant l'utilisation de chiffons imprégnés**  
Nous déconseillons l'utilisation de chiffons imprégnés chimiquement (par ex. Swiffer), car ils risquent d'abîmer la couche de protection. Des chiffons non imprégnés peuvent en revanche être utilisés.

#### Nettoyage en profondeur des sols Di Legno cirés

Lorsque votre parquet Di Legno semble gris et graisseux et qu'il y a des couches de produit dessus, nous parlons de sol fortement souillé et nous conseillons un nettoyage intensif.

##### Étape 1 - Nettoyage

- **Matériel nécessaire**  
Le décapant intensif Di Legno, un chiffon ou éventuellement une cireuse à feutre vert.

- **Décapant intensif Di Legno**  
Ce produit est un produit de nettoyage contenant des solvants pour éliminer en profondeur les anciennes couches de cire, d'huile, de graisse et de saleté sur les sols cirés ou huilés. C'est aussi le moyen qui convient à l'enlèvement des taches tenaces.
- **Mode d'emploi**  
Le décapant intensif Di Legno séchant rapidement, il vaut mieux traiter le parquet par bandes de 8 m<sup>2</sup>. Répartissez le nettoyant intensif sur le sol et laissez-le agir environ une minute. Frottez ensuite le sol avec un chiffon ou avec une cireuse à feutre vert. Ramassez tout de suite après le film de cire dissous, y compris la saleté, avec un chiffon. Répétez ces manipulations jusqu'à ce que le sol soit entièrement nettoyé. Puis essuyez le sol à l'aide d'un chiffon humide.
- **Avertissement**  
Il faut bien ventiler la pièce durant le traitement.
- **Consommation de produit**  
Env. 1 litre pour 25 à 50 m<sup>2</sup>.

##### Étape 2 – Reconditionnement des sols cirés Di Legno

- **Matériel nécessaire**  
Cire mise à l'origine, bloc de cire ou cireuse à feutre blanc.
- **Mode d'emploi**  
Pour obtenir à nouveau un bel éclat, vous pouvez éventuellement, après son séchage, légèrement recirer votre parquet Di Legno avec la cire utilisée à l'origine à l'aide d'un bloc de cire ou d'une cireuse à feutre blanc.
- **Consommation de produit**  
Env. 1 litre pour 40 m<sup>2</sup>.
- **Temps de séchage**  
On peut de nouveau utiliser le sol immédiatement après l'application.
- **Conseil pour l'usage intensif de sols cirés**  
La cire incolore we01 est déconseillée pour un usage intensif, notamment par exemple pour les cuisines.
- **Passage à l'entretien normal**  
Attendez au moins 14 jours avant d'effectuer un nettoyage humide du sol, comme cela se fait lors d'un entretien normal où l'on utilise, par exemple, le savon Di Legno.

[top](#)