

Vitrificateur

Cypall. Aqua Mono



Vitrificateur monocomposant en phase aqueuse destiné aux parquets soumis à sollicitations normales

Domaines d'utilisation :

Vitrificateur mono composant en phase aqueuse destiné aux parquets

Adapté entre autres pour le traitement de surface :

- des sols bois et parquets poncés à blanc
- boiseries, en intérieur
- Adapté pour les sols chauffants


Mise en garde :

Avant application du vitrificateur, il est recommandé d'appliquer un fond dur Cypall afin de minimiser le risque d'encollage latéral susceptible de dégrader les éléments de parquet, en particulier dans le cas de lamelles sur chant, planches bois rabotées, pavés de bois debout et, plus généralement, de parquet sur sol avec chauffage au sol.

Propriétés :

Vitrificateur en phase aqueuse mono composant. Présente une bonne résistance aux sollicitations mécaniques et chimiques.

- Prêt à l'emploi
- Facile à mettre en œuvre
- Application au rouleau
- Bon pouvoir garnissant
- Séchage rapide
- **EMICODE EC 1**



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Caractéristiques techniques :

Conditionnement :	10 litres / Bidon plastique
Tenue en stock :	Environ 12 mois
Effet :	Satiné, satiné plus, mat
Couleur :	Jaunâtre opaque
Consommation par application :	100 à 130 ml / m ²
Température de mise en œuvre :	18 à 25 °C
Sec hors poussière :	après env. 45 minutes*
Circulable :	après env. 1 heure*
Egrenage :	après env. 2 heures*
Résistance finale :	après env. 12 à 14 jours*

*A température ambiante.

Préparation du support :

Commencer le traitement de surface uniquement après le durcissement complet de la colle. Le sol doit être exempt de poussière, d'huile, de cire et de silicone. Procéder à un ponçage préalable à la ponceuse à bandes avec un papier abrasif grain 36 à 60. Mastiquer ensuite les joints / interstices avec le liant). Pour avoir une finition optimale, effectuer un ponçage fin (à la mono brosse) avec un Treillis abrasif grain 120. Après le dernier ponçage, la surface à traiter doit être propre, sèche et exempte de poussière de ponçage et de saletés. Appliquer par la suite le primaire / fond dur Cypall approprié, en fonction du support et du domaine d'utilisation prévu.

Cypall.

Mise en œuvre :

1. Avant l'utilisation, mettre le bidon de Cypall Mono Aqua à température ambiante, puis bien secouer et verser le contenu dans un seau propre.
2. Appliquer généreusement une couche homogène du vitrificateur Cypall. Mono Aqua Mono sur le parquet, au rouleau pour phase aqueuse. Appliquer au minimum 2 couches. Commencer par les bords, en passage croisé, à contresens puis dans le sens de la veinure du bois. Chevaucher les lés entre eux. Pour les sols exposés au trafic intense, appliquer une 3ème couche.
3. Durée de séchage avant égrenage env. 2 heures
Durée de séchage pour l'application en 3 couches : 1ère couche env. 90 minutes, 2ème couche env. 2 heures
4. Avant d'appliquer la dernière couche, il est recommandé d'effectuer un égrenage avec une grille abrasive au grain 120 – 150.
5. Après l'utilisation, nettoyer les outils à l'eau.

Consommation :

Quantité recommandée par application : 100 à 130 ml/m²
Surface traitée par litre : 7 à 10 m²

Important :

- Tenue en stock jusqu'à 12 mois en emballage d'origine dans un endroit sec et tempéré. Protéger du gel et ne pas exposer à une température supérieure à 40 °C. Refermer aussitôt après application et utiliser rapidement le contenu des bidons entamés.
- Conditions idéales de mise en œuvre : 18 à 25 °C / humidité relative de l'air > 35 % et < 65 %. Une température basse et une humidité de l'air élevée prolongent la durée de séchage, une température élevée et une humidité de l'air basse la réduit.
- Pour les essences de bois hors du commun, (non feuillus, bois exotiques), consulter notre service technique.
- Non adapté pour les parquets contrecollés intégralement poncés à blanc.
- Si durée de séchage entre les couches supérieur à 1 journée, égrener impérativement au treillis 120 – 150.
- Dans le cadre de sollicitations modérées, la surface sera circulaire après séchage (durant la nuit à température ambiante) de la dernière couche de vitrificateur.
- Attendre au moins 10 jours avant de recouvrir, les surfaces fraîchement vitrifiées, de tapis ou autres revêtements de sol et la mise en place d'objets lourds.
- Attendre au moins 10 jours avant de nettoyer les surfaces fraîchement vitrifiées avec un soin Protecteur (ex. Soin protecteur de la gamme Cypall).
- Un entretien régulier avec ce produit améliore l'aspect de la surface vitrifiée et prolonge sa durée de vie.
- Pour la préparation du support et la mise en œuvre, respecter les fiches techniques des produits utilisés et les recommandations du fabricant de revêtements, les normes et règles professionnelles nationales, etc., en vigueur à la date d'exécution des travaux.

Recommandations pour l'Entretien des Parquets :

Le parquet est un revêtement de sol posé pour durer plusieurs années. Sans entretien régulier, il se raye, s'abîme, vieillit. Dépoussiérez-le régulièrement, vous pouvez également utiliser un chiffon légèrement humide ou une serpillière microfibre avec un produit spécialement adapté pour l'entretien de ce type de surface. Environ 1 fois par an suivant l'intensité de passage, il est conseillé d'appliquer un film protecteur prolongeant la durée de vie du vernis. L'application s'opère en une ou deux couches, avec un balai éponge ou une serpillière microfibre bien essorée. Toutes les cinq applications, avant de passer une nouvelle couche protectrice, utilisez un détergent neutre afin d'éliminer les surépaisseurs de produit.

Conseils importants

- Ne pas couvrir (bâche de protection, ect...), ne pas disposer de tapis sur le parquet traité, ne pas déplacer de meubles lourds durant la période de durcissement «à cœur» (env. 10 jours).
- Placez des patins de feutre sous les pieds des meubles et des chaises, pour éviter les rayures.
- Pensez à mettre un paillason au seuil de l'entrée.
- Le bois est très sensible aux variations hygrométriques. Eviter de laisser stagner de l'eau ou tout corps gras sur votre parquet.

Sécurité du travail et de l'environnement :

Vitrificateur en phase aqueuse, teneur en solvants inférieure à 15%. Adapté pour utilisation en lieu et place de produits de traitement de surface de parquet à forte teneur en solvants. Pendant la mise en œuvre, l'utilisation d'une crème de protection de la peau et une bonne aération des locaux sont recommandées.

Elimination des déchets :

Recueillir les restes de produit et les utiliser. Recyclage possible des emballages parfaitement vidés. NE PAS jeter les restes de produits, les éliminer conformément aux normes et réglementations locales et nationales en vigueur.

Informations : Les données contenues dans cette fiche technique reposent sur les résultats actuels des expériences et études réalisées à ce jour. Elles présentent des recommandations d'ordre général mais ne répondent pas à toutes les conditions d'application possibles, différentes d'un cas à l'autre. Ces données ne sauraient donc servir de base à exigence de réparations. Procéder le cas échéant à des essais préalables.

Cette fiche annule et remplace les précédentes. Tous droits réservés. Il est strictement interdit de copier et / ou reproduire cette édition sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite des sociétés citées ci-dessous.



powered by

PALLMANN

Ste Cypall | Lot n° 3
29 rue Cartier Bresson
93500 Pantin
Tel. +33 (0)15714 9810
Email : cypall@cypall.fr
www.cypall.com

