

Concentré Anti-UV Aqua



PERFORMANCES

Large compatibilité



Utilisation intérieure



PRÉCONISATION

Utilisable avec
HUILE PARQUET
ENVIRONNEMENT et
les vitrificateurs
AQUA PRO BLANCHON :
BELMONT[®],
INTENSIV[®], BLUMOR[®]
SD et TG, SPORT[®],
CHAMBORD[®],
CHAMBORD[®] SD
et INITIAL[®]



DESTINATION ET PRÉSENTATION

- Le CONCENTRÉ ANTI-UV AQUA BLANCHON est une préparation pouvant être incorporée dans de nombreux vitrificateurs parquets et huiles en phase aqueuse, soumis à une forte exposition aux rayons UV.
- Le CONCENTRÉ ANTI-UV AQUA est compatible avec l'HUILE PARQUET ENVIRONNEMENT BLANCHON et les vitrificateurs parquets BLANCHON : BELMONT[®], INTENSIV[®], BLUMOR[®] SD et TG, SPORT[®], CHAMBORD[®], CHAMBORD[®] SD et INITIAL[®] (ne pas incorporer de CONCENTRÉ ANTI-UV AQUA dans les vitrificateurs en phase solvant).

DOSAGE

- 5 ml (c'est-à-dire environ une cuillère à café) de CONCENTRÉ ANTI-UV AQUA par litre de vitrificateur ou huile. Il est déconseillé de trop augmenter cette proportion, ce qui pourrait entraîner un léger blanchiment et quelques difficultés d'application.
- La manipulation et le dosage du CONCENTRÉ ANTI-UV AQUA sont facilités par son flacon doseur de 100 ml, à longue embouchure.

UTILISATION

- IMPORTANT : il est vivement recommandé de préparer un mélange qui sera largement suffisant pour la surface à vitrifier, l'idéal étant de l'ajouter au vitrificateur, et de catalyser au fur et à mesure des besoins.
- Le mélange doit être très soigneusement agité.
- Le CONCENTRÉ ANTI-UV AQUA peut être utilisé dans d'autres types de vernis, vitrificateurs ou huiles en phase aqueuse, mais sa compatibilité doit être vérifiée par des tests préalables.
N.B. : éviter l'ajout du CONCENTRÉ ANTI-UV AQUA dans les fonds durs.

Blanchon

Concentré Anti-UV Aqua

DONNÉES TECHNIQUES

DESTINATION	CONCENTRÉ ANTI-UV DESTINÉ À UNE LARGE GAMME DE VITRIFICATEURS PARQUETS OU HUILES EN PHASE AQUEUSE
CLASSIFICATION AFNOR	Sans objet
FLUIDITÉ	L'addition de CONCENTRÉ ANTI-UV AQUA dans un vitrificateur ou huile ne modifie pas leur fluidité
INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES	Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur www.blanchon.com ou sur www.quickfds.com)
VIE EN POT DU MÉLANGE	L'addition de CONCENTRÉ ANTI-UV AQUA dans un vitrificateur bicomposant ne modifie pas le délai de vie en pot
PONÇABILITÉ - RECOUVRABILITÉ	L'addition de CONCENTRÉ ANTI-UV AQUA dans un vitrificateur ou huile ne modifie pas leur délai de ponçabilité et de recouvrabilité

Fiche Technique validée par le Service Technique et diffusée le 07.05.2013.
Conçu, mis au point et fabriqué en France.
Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif.
Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.
Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

Blanchon, dans le cadre de sa démarche globale de respect de l'homme et de l'environnement a choisi d'éditer ce document sur un papier 100% recyclé et l'a confié à un imprimeur certifié Imprim'Vert.



28 rue Charles Martin - BP 105
69192 SAINT-FONS CEDEX (France)
Tél. 04 72 89 06 06 - Fax 04 78 70 07 18
Export Lines: Tel: (0033) 472 89 06 09
Fax: (0033) 472 89 06 02

Blanchon

BLANCHON S.A. - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 4 258 258 €
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail : blanchon@blanchon.com
Site internet : www.blanchon.com