

Spécialement
mise au point
pour l'entretien
de toutes les huiles
traditionnelles.

Aspect mat naturel



Anti-poussière



Fort pouvoir
régénérateur



Huile d'Entretien



DESTINATION ET PRÉSENTATION

- L'HUILE D'ENTRETIEN BLANCHON est idéale pour l'entretien de toutes les huiles traditionnelles BLANCHON : HUILE-CIRE, HUILE POUR PARQUET, SOLID'OIL™ et des parquets huilés en usine.
- L'HUILE D'ENTRETIEN possède un fort pouvoir régénérateur. Elle pénètre profondément dans les sols en bois massif (parquets, planchers), en contreplaqué ou en liège, les protège durablement tout en leur conservant aspect naturel et élasticité. Elle est réservée à un usage intérieur.
- L'HUILE D'ENTRETIEN permet de régénérer aisément et rapidement tous les parquets huilés (huiles traditionnelles) et présente sans lustrage un aspect mat naturel et uniforme.
- L'HUILE D'ENTRETIEN possède l'agréable et discrète odeur de la cire et est facile à appliquer sur toutes les essences de bois couramment utilisées, et préalablement huilés.
- L'HUILE D'ENTRETIEN existe en 3 aspects : Naturel pour les bois clairs ou non teintés, Blanc pour les parquets huilés en blanc (ou gris clair), et Ton Bois pour les bois exotiques ou les parquets huilés en tons foncés. L'aspect Naturel est également disponible en vaporisateur.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Il est recommandé d'appliquer l'HUILE D'ENTRETIEN sur un sol propre et sec : un dépoussiérage soigneux (balai, aspirateur, ...) préalable est toujours recommandé.
- Les taches et traces ponctuelles seront aisément éliminées avec LAGOON® BLANCHON (matériel bien essoré et jamais ruisselant). Important : attendre 15 jours pour la première intervention, afin que l'huile sèche parfaitement à cœur.
- Les taches, salissures tenaces ou rayures seront éliminées avec un abrasif fin. À ces endroits le sol sera réimprégné avec l'HUILE-CIRE, l'HUILE POUR PARQUET ou la SOLID'OIL™.

N.B. : consulter, en annexe, la méthode de nettoyage courant des parquets huilés ou huilés-cirés (page suivante).

Important : sur des bois mis en teinte ou mis en couleur avec l'HUILE-CIRE, l'HUILE POUR PARQUET ou la SOLID'OIL™, le trafic, plus ou moins intense, que le parquet aura à supporter, fera évoluer la nuance obtenue. L'entretien devra être réalisé avec soin et régularité, pour une parfaite pérennité de la décoration et de la protection.

MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION

- L'HUILE D'ENTRETIEN est prête à l'emploi. Bien agiter avant l'utilisation, mais ne pas diluer. Mélanger régulièrement le produit lors de l'utilisation. Ne pas entretenir un parquet à une température inférieure à 12°C. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Ne pas laisser plantes et aquariums au contact des vapeurs de solvants.
- Étendre régulièrement l'HUILE D'ENTRETIEN en couche très fine avec un linge de coton, un balai microfibre ou un balai applicateur, toujours dans le sens du bois, en évitant toute surépaisseur. Laisser sécher.
- On peut également pulvériser l'HUILE D'ENTRETIEN en couche très fine, en essuyant au fur et à mesure avec un chiffon de coton propre (mouvement dans le sens du bois) en évitant toute surépaisseur. Laisser sécher. Pour faciliter l'opération, travailler par petites surfaces. Les retouches ponctuelles et localisées peuvent être imprégnées et lustrées directement avec un chiffon de coton.
- Pour uniformiser la patine de votre parquet huilé, il est possible de lustrer lors de l'application avec une monobrosse équipée d'un pad beige (ou un chiffon de coton blanc).
- La fréquence de cet entretien sera fonction de l'utilisation des lieux ; il est recommandé de traiter régulièrement aux endroits de fortes sollicitations (endroits de passage, traces de chaises, etc.).
- Plus l'entretien avec l'HUILE D'ENTRETIEN est régulier et fréquent, plus il est aisé.

Blanchon

Huile d'Entretien

Nettoyage des ustensiles

- Les outils seront nettoyés immédiatement après usage avec le DILUANT SANS ODEUR BLANCHON.
- Passer à l'eau chiffons, pads et outils immédiatement après l'utilisation (risque d'auto-inflammation en conservant des ustensiles textiles imbibés d'huile). Ne pas jeter chiffons et pads imbibés d'huile sans les avoir imprégnés d'eau.
- Après chaque utilisation du vaporisateur, dévisser celui-ci, et pulvériser un peu d'eau pour éviter le bouchage des tubes. Sécher les ustensiles avant remise en place.
- Reboucher soigneusement après utilisation. Ne pas rejeter les résidus à l'égout.

SÉCHAGE ET MISE EN SERVICE

- Séchage : 6 heures environ à 20°C.
- Occupation des locaux : 12 à 24 heures après l'application.

RENDEMENT

- 35 m² au litre par couche.

DONNÉES TECHNIQUES

DESTINATION	ENTRETIEN POUR PARQUETS ET PLANCHERS IMPRÉGNÉS AVEC HUILE-CIRE, HUILE POUR PARQUET, SOLID'OIL™ ET DES PARQUETS HUILÉS EN USINE
TYPE DE RÉSINES	Huiles
CLASSIFICATION AFNOR	Famille 1, classe 2b
DENSITÉ	0,84 (à 20°C, selon NFT 30020)
FLUIDITÉ	35 secondes (CA 4 à 20°C)
INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES	Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur www.blanchon.com ou sur www.quickfds.com)
RÉSISTANCE AUX PRODUITS MÉNAGERS	Huile végétale, acétone, alcool 40°, eau, café, thé, encre : RAS (après 20 jours de séchage, selon NFT 30053)

Annexe 1 : NETTOYAGE COURANT D'UN PARQUET HUILÉ ou HUILÉ-CIRÉ

- Balayage humide avec le SAVON NATUREL DES PARQUETS HUILÉS BLANCHON, dilué à raison de 250 ml pour 10 litres d'eau ou LAGOON® BLANCHON.
- Travailler par zones successives en rinçant régulièrement la serpillière ou le matériel utilisé. Celui-ci doit toujours être bien essoré pour ne pas mouiller excessivement le parquet.
- Fréquence hebdomadaire en pièces peu fréquentées jusqu'à journalière en lieux à fort trafic. Le SAVON NATUREL DES PARQUETS HUILÉS, permet un nettoyage en profondeur des parquets, tout en renforçant leur protection.
- Ne pas laisser stagner de l'eau sur un parquet huilé ou huilé-ciré.

Annexe 2 : RÉNOVATION

- RÉNOVATION LOCALISÉE : peut être pratiquée sur des endroits particulièrement détériorés (brûlures de cigarettes, chocs...) : dépolir pour éliminer la dégradation, puis réimprégner. C'est l'un des avantages prépondérants d'un parquet huilé ou huilé-ciré.
- RÉNOVATION IMPORTANTE : sur un parquet dont l'entretien n'a pas eu la fréquence requise par son utilisation, il est possible de réaliser un égrenage général au moyen d'une monobrosse équipée d'une grille abrasive (grain 120, par exemple) avant d'appliquer une couche d'HUILE-CIRE, d'HUILE POUR PARQUET ou de SOLID'OIL™ pure (brosse, spalter, rouleau poils ras ou spray-méthode). Lustrer soigneusement, à la main ou à la machine.

Fiche Technique validée par le Service Technique et diffusée le 01.07.2015.

Conçu, mis au point et fabriqué en France.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

28 rue Charles Martin - BP 105
69192 SAINT-FONS CEDEX (France)
Tél. 04 72 89 06 06 - Fax 04 78 70 07 18
Export Lines: Tel: (0033) 472 89 06 09
Fax: (0033) 472 89 06 02

Blanchon

BLANCHON S.A. - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 4 258 258 €
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail : blanchon@blanchon.com
Site internet : www.blanchon.com