

TRÈS GARNISSANTE

Innombrables effets  
décoratifs



Résistance élevée



Temps ouvert  
optimisé



Imprègne  
en profondeur



Toucher doux  
et velouté



Anti-poussière



# Huile-Cire SD



## DESTINATION ET PRÉSENTATION

- L'HUILE-CIRE SD BLANCHON est une finition onctueuse et très garnissante pour parquets et bois intérieurs, contenant des huiles végétales et des cires.
- L'HUILE-CIRE SD pénètre profondément dans les sols en bois massif (parquets, planchers), en contrecollé ou sols en liège, les protège durablement tout en leur conservant aspect naturel et élasticité.
- L'HUILE-CIRE SD s'applique sur toutes les essences de bois couramment utilisées (essences exotiques rares et bambou, nous consulter) et s'entretient facilement avec l'HUILE D'ENTRETIEN BLANCHON.
- L'HUILE-CIRE SD est prête à l'emploi, mais peut recevoir un durcisseur spécifique pour :
  - optimiser les performances
  - et/ou être appliquée sur des parquets soumis à trafic intense [E.R.P.].
- L'HUILE-CIRE SD est disponible en 6 teintes : natural wood, classic oak, smoked, storm, grège et pure white.

## PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Aplanir par ponçage un parquet neuf ou ancien : le bois à imprégner sera poncé "à blanc" (grain 24 ou 36), affiné au grain 50 ou 60, le ponçage de finition sera effectué au grain 100 ou 120 (cf. ANNEXE\*).
- Si des rebouchages sont nécessaires (trous, fissures), utiliser le PRO FILLER BLANCHON (liant mastic AQUA), ou le LIANT MASTIC À BOIS BLANCHON avant le ponçage de finition (consulter les Fiches Techniques de ces produits).
- Un dépoussiérage soigneux suivra.
- Le parquet devra être parfaitement propre et sec : en général, humidité inférieure à 10% ; consulter le D.T.U. en vigueur (proscrire l'utilisation de lessives ou d'agents blanchissants). Les exsudations grasses des bois exotiques seront dégraissées avec le DILUANT SYNTILAC® BLANCHON.
- Appliquer préventivement TRAIT'PLUS® MU BLANCHON.

### Mise en teinte

- Les parquets poncés (bois "mis à nu") peuvent être teintés avec l'AQUATEINTE® 2K BLANCHON, la TEINTE À BOIS BLANCHON, le VIEILLISSEUR BOIS BLANCHON (teinte positive) ou les RÉACTIFS BOIS TANNÉ ou BOIS GRISÉ BLANCHON. Après séchage, appliquer une couche de PRIM'HUILE<sup>(1)</sup> BLANCHON. Il conviendra d'apprécier la teinte globale après l'application de la couche de PRIM'HUILE<sup>(1)</sup> (si nécessaire, effectuer un test sur un endroit peu visible).

**IMPORTANT** : sur des bois mis en teinte ou mis en couleur, le trafic, plus ou moins intense, que le parquet aura à supporter, fera évoluer la nuance obtenue. L'entretien devra être réalisé avec soin et régularité, pour une parfaite pérennité de la décoration et de la protection.

## MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION

- Bien agiter le bidon avant l'utilisation.
- L'HUILE-CIRE SD est prête à l'emploi, et ne doit pas être diluée. Dans le cas où l'optimisation des performances et de la durabilité est particulièrement recherchée, il est possible d'ajouter 20% de DURCISSEUR dans 100% de l'HUILE-CIRE SD. Conservation du mélange : 1h30.
- Ne pas imprégner un parquet à une température inférieure à 12°C. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Ne pas laisser plantes et aquariums au contact des vapeurs de solvants.
- L'application de l'HUILE-CIRE SD se fait toujours en couche fine dans le sens du bois, à la brosse (pures soies), au spalter, à la spatule lisse (non crantée) ou au rouleau (poils ras), en essuyant très régulièrement, au fur et à mesure de l'application, avec une monobrosse équipée d'un pad beige. Le temps ouvert optimisé facilite le travail sur les grandes surfaces.
- Le lustrage à la monobrosse réalisé au fur et à mesure de l'application, permettra d'obtenir un bel aspect uniforme : le bois est ainsi imprégné en profondeur, sans surépaisseur persistant à la surface.
- Attendre 12 heures pour appliquer la deuxième couche, de la même façon que la première. La nature particulière de l'HUILE-CIRE SD assure une application sans détrempe.
- **Astuce du Pro** : pour une application optimale et rapide à la monobrosse, il est conseillé de verser directement l'HUILE-CIRE SD au cœur du pad. Cette méthode permet un travail soigneux, sans projections.
- L'HUILE-CIRE SD est compatible avec les vernisseuses à rouleau industrielles.
- **Cas particuliers** :
  1. Sur bois exotiques, bois gras, ou parquet avec joints "pont de bateau", appliquer une couche de PRIM'HUILE<sup>(1)</sup>. afin de prévenir un éventuel retard de séchage, inhérent à ce type de bois.
  2. Pour un aspect plus mat, il est possible d'appliquer, sur 2 couches d'HUILE-CIRE SD, une couche de "finition" d'HUILE-CIRE BLANCHON naturel ultra mat.

<sup>(1)</sup>Le PRIM'HUILE, à base de résines synthétiques, ne bloque pas les pores du bois, mais isole les fibres, ce qui ne nuira pas à leur enrobage par l'HUILE-CIRE SD.

### Nettoyage des ustensiles

- Les outils seront nettoyés immédiatement après usage avec le DILUANT SANS ODEUR BLANCHON.
- Nettoyer chiffons, pads et outils immédiatement après l'utilisation (risque d'auto-inflammation en conservant des ustensiles textiles imbibés d'huile). Chiffons et pads peuvent également être conservés dans de l'eau. Ne pas jeter chiffons et pads imbibés d'huile sans les avoir rincés à l'eau.
- Reboucher soigneusement après utilisation. Ne pas rejeter les résidus à l'égout.

**Blanchon**

# Huile-Cire SD

## SÉCHAGE, DURCISSEMENT ET MISE EN SERVICE

- Séchage "égrenable/recouvrable" : 8 à 12 heures, dans des conditions normales.
- Dureté définitive : 8 à 10 jours.
- Occupation des locaux : 2 à 4 jours après application de la dernière couche.
- Pendant les premiers jours prendre quelques précautions : ne pas couvrir (bâches de protection), ne pas disposer de tapis sur le parquet huilé-ciré durant cette période. Dépoussiérer avec un aspirateur, un balai ou un chiffon (ne pas utiliser de textiles imprégnés). Ne pas déplacer de meubles lourds. Ne pas laisser d'eau ou d'autres liquides stagner sur votre parquet huilé-ciré (bien isoler les pots de fleurs).
- Par la suite : placer des protections adaptées (feutre) sous les pieds des tables et chaises. Un paillasson de qualité placé à l'entrée de la pièce retiendra poussières et gravillons. Votre bois a besoin d'un climat sain : une température ambiante de 19-21°C et une humidité de l'air relative d'environ 50 à 65% sont idéales.

## RENDEMENT

- 15 à 18 m<sup>2</sup> par litre et par couche env., selon la porosité du bois.

## ENTRETIEN

- La surface huilée-cirée doit être dépoussiérée régulièrement (balai ou aspirateur).
- Les taches et traces ponctuelles seront aisément éliminées avec un détergent neutre (matériel bien essoré et jamais ruiselant).
- **IMPORTANT** : attendre 15 jours pour la première intervention, afin que l'HUILE-CIRE SD durcisse parfaitement à cœur.
- **LE PARQUET HUILÉ-CIRÉ BIEN ENTRETENU EMBELLIT AU FIL DU TEMPS.**

### Nettoyage courant

- Pour le nettoyage quotidien utiliser LAGOON® BLANCHON, nettoyant spécial pour parquet.
- Compléter par un balayage humide (hebdomadaire en pièces peu fréquentées jusqu'à journalière en lieux à fort trafic) avec le SAVON NATUREL DES PARQUETS HUILÉS BLANCHON, dilué à raison de 50 ml pour 5 litres d'eau. Il permet un nettoyage en profondeur des parquets huilés-cirés, tout en renforçant leur protection.
- Travailler par zones successives en rinçant régulièrement le balai microfibre ou le matériel utilisé. Celui-ci doit toujours être bien essoré pour ne pas mouiller excessivement le parquet.

### Entretien régulier

- Sur le parquet huilé-ciré dépoussiéré et propre, pulvériser l'HUILE D'ENTRETIEN BLANCHON et essuyer avec une microfibre ou un chiffon de coton propre et sec, jusqu'à obtenir un lustrage mat.
- Cette opération sera facilitée et accélérée par l'emploi d'une monobrosse munie d'un pad beige (si le sol est encrassé, on peut utiliser un pad rouge pour renforcer le nettoyage mécanique). Elle s'apparente alors à une spray-méthode : le lustrage est plus rapide et le nettoyage mécanique est renforcé.
- Remise en service : 4 à 8 heures après le lustrage.
- Fréquence : lorsque le parquet huilé-ciré perd de son bel aspect, en général 1 à 2 fois par mois.
- Lorsque les parquets sont très sollicités, l'entretien régulier par spray-méthode peut être complété par l'application d'une couche générale d'HUILE-CIRE SD (faire suivre d'un polissage soigné, à la main ou à la machine).
- Plus l'entretien est régulier et fréquent, plus il est aisé.

## RÉNOVATION

- **RÉNOVATION LOCALISÉE** : peut être pratiquée sur des endroits particulièrement détériorés (brûlures de cigarettes, chocs...) : dépolir pour éliminer la dégradation, puis réimprégner. C'est l'un des avantages prépondérants d'un parquet traité à l'HUILE-CIRE SD.
- **RÉNOVATION IMPORTANTE** : sur un parquet huilé-ciré dont l'entretien n'a pas eu la fréquence requise par son utilisation, il est possible de réaliser un égrenage général au moyen d'une monobrosse équipée d'une grille abrasive (grain 120, par exemple) avant d'appliquer une couche d'HUILE-CIRE SD pure (brosse, spalter, rouleau poils ras ou spray-méthode). Lustrer soigneusement, à l'aide d'une monobrosse.

## DONNÉES TECHNIQUES

DESTINATION	IMPRÉGNATION TRÈS GARNISSANTE DE PARQUETS ET PLANCHERS
TYPE DE RÉSINES	Huiles
CLASSIFICATION AFNOR	Famille 1, classe 2b
DENSITÉ	0,895 (à 20°C, selon NFT 30020)
VISCOSITÉ	370 centipoises (BROOKFIELD T3, 100 trs/min à 20°C)
INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES	Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante (disponible sur <a href="http://www.blanchon.com">www.blanchon.com</a> ou sur <a href="http://www.quickfds.com">www.quickfds.com</a> )
PONÇABILITÉ – RECOUVRABILITÉ	8 à 12 heures environ, selon température et degré hygrométrique
RÉSISTANCE AUX PRODUITS MÉNAGERS	Huile végétale, acétone, alcool 40°, eau, café, thé, encre : RAS (après 20 jours de séchage, selon NF T 30053)

### \*ANNEXE : PONÇAGE D'UN PARQUET À LA MACHINE

- Il s'effectue à l'aide d'une ponceuse à parquet, d'une bordeuse pour les bords et d'un racloir pour les angles.
- La ponceuse à parquet s'utilise dans le sens du bois et, si possible, dans le sens de la lumière.
- Progresser régulièrement pour traiter toute la surface de manière identique.
- 1<sup>er</sup> passage : gros grains (24, 30 ou 36) pour mettre le parquet à nu et l'aplanir.
- 2<sup>e</sup> passage : grains moyens (50 ou 60) pour régulariser la surface.
- 3<sup>e</sup> passage : grains fins impératifs (100 ou 120) pour l'assurance d'une belle finition.
- Réaliser le pourtour de la pièce (bordeuse et racloir).
- Le polissage avec une monobrosse équipée d'une grille abrasive (100 ou 120) parfait la préparation de surface, en particulier sur des parquets présentant des alternances de fil : mosaïque, chevron, bâton rompu, Point de Hongrie, etc.
- Dépoussiérer soigneusement à l'aide d'un aspirateur puissant (surface à vitrifier ainsi que plinthes, rebords de fenêtres et radiateurs).

Fiche Technique validée par le Service Technique et diffusée le 01.02.2016.

Conçu, mis au point et fabriqué en France.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif.

Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.

Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

28 rue Charles Martin - BP 105  
69192 SAINT-FONS CEDEX (France)  
Tél. 04 72 89 06 06 - Fax 04 78 70 07 18  
Export Lines: Tel: (0033) 472 89 06 09  
Fax: (0033) 472 89 06 02

**Blanchon**

BLANCHON S.A. - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 4 258 258€  
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail : [blanchon@blanchon.com](mailto:blanchon@blanchon.com)  
Sites internet : [www.blanchon.com](http://www.blanchon.com) - [www.lqeb Blanchon.com](http://www.lqeb Blanchon.com)